



## **Wamexin – Tinta Alumínio**

### **Tinta Refletiva Alumínio**

1/2

#### **CARACTERÍSTICAS**

**Wamexin** é Tinta Refletiva de alta resistência, destinada para proteger impermeabilizações asfálticas, refletindo os raios infravermelhos, sem atacar ou dissolver o substrato.

Pode ficar exposta as mais diversas condições sem apresentar fissuras ou sinais de ressecamento. Sua elasticidade acompanha naturalmente os movimentos do substrato.

**Wamexin** confere resistência à oxidação e às intempéries, reduz a absorção de água da superfície e proporciona ótima reflexão solar, melhorando o conforto térmico.

Produto pronto para uso para aplicação a frio. Após sua secagem, forma uma película estável, impermeável e sem emendas.

#### **CAMPOS DE APLICAÇÃO**

Indicado para pintura refletiva e proteção de impermeabilizações asfálticas, telhas de concreto e fibrocimento e acabamento das emendas de mantas aluminizadas.

Pode ser aplicada também para superfícies metálicas e de alvenarias. Com a sua aplicação, tanques, postes e esquadrias, silos, coberturas de chapas, calhas e telhas metálicas estarão protegidos da ação de gorduras, óleos e de agentes químicos corrosivos.

#### **PREPARO DAS SUPERFÍCIES**

A superfície deve estar seca, firme e limpa, sem a presença de desmoldantes, agentes de cura, graxas, óleos ou pinturas anteriores que prejudiquem a aplicação do produto.

A aplicação em substratos metálicos, deve ser feita com jateamento abrasivo para a remoção de produtos de corrosão.

#### **APLICAÇÃO**

Misturar todo o conteúdo da embalagem para deixá-lo homogêneo, utilizando ferramenta limpa para evitar a sua contaminação.

Deve ser aplicado puro, com pincel, revolver ou rolo de pintura em duas ou mais demãos, respeitando o consumo mínimo necessário, a cobertura e acabamento desejado.

Aguarde o intervalo de 2 a 4 horas entre demãos, observando sempre a secagem total da camada anterior, a temperatura, ventilação e umidade relativa no ambiente.

#### **PROPRIEDADES**

Aspecto: Líquido.

Cor: Alumínio.

Densidade: 1,0g/cm<sup>3</sup>.

pH: 7/10.

Sólidos: 20%.

Inflamabilidade: Líquido

Inflamável.

#### **CONSUMO**

Consumo médio: 200g/m<sup>2</sup>/demão.

Os consumos indicados podem variar conforme as condições da superfície.

#### **SECAGEM**

Entre demãos: 2 a 4 horas.

Cura Total: 24 horas.

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e ventilação do ambiente.

#### **EMBALAGENS**

Galões 3,6 litros.

Baldes 18 litros.

#### **ARMAZENAMENTO**

Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

**VALIDADE** 12 meses.



## **Wamexin – Tinta Alumínio**

### **Tinta Refletiva Alumínio**

2/2

#### **RESTRIÇÕES DE USO**

Esse produto não tem resistência mecânica ao tráfego ou à abrasão.

Não aqueça esse produto.

Não deixar o produto expostos à intempérie.

Não utilizar em substratos úmidos e em tempo chuvoso.

Esse produto não aceita a aplicação diretamente sobre ele de argamassa colante de revestimento cerâmico, pisos ou tacos.

Não utilizar sobre juntas de expansão, fissuras estruturais ou rachaduras.

Esse produto não deve ser misturado ou adicionado com outros produtos.

#### **ATENÇÃO**

O uso desse produto requer mão de obra especializada.

A aplicação de demãos muito espessas resulta numa secagem externa superficial, mantendo a parte interna da camada em estado fresco, gerando a perda de desempenho e de adesão do produto, além de impossibilitar a secagem total.

As áreas de aplicação deste produto devem ser protegidas contra chuva, umidade e outros fatores agressivos até sua secagem.

#### **NOTA LEGAL - GARANTIA**

Os dados técnicos contidos nesse documento são fornecidos de boa-fé e baseados em testes de laboratórios e destinados para orientação no uso de nossos produtos.

A qualidade do produto é garantida contra defeitos de fabricação.

A garantia não cobre falhas em aplicações incorretas, superfícies incompatíveis, diferenças no rendimento e desempenho do produto em decorrência do uso indevido.

Não há garantia relativa a fatores externos alheios ao nosso controle como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas, condições locais e conhecimentos técnicos do aplicador.

Para mais esclarecimentos consulte nosso departamento técnico.

#### **SEGURANÇA e SAÚDE**

- Recomendamos o uso de equipamento de proteção individual adequado: Óculos de segurança, luvas e avental.
- Durante a aplicação manter o local ventilado e proteger as áreas próximas para evitar danos causados por respingos.
- Mantenha o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais domésticos e longe de fontes de calor.
- Não reutilizar as embalagens.
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.
- Limpar as ferramentas com água e se necessário com solvente tipo querosene, imediatamente após a aplicação.

#### **PRIMEIROS SOCORROS**

- Contato com a pele: Lavar com água corrente e sabão neutro.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente ventilado. Se necessário, buscar auxílio médico.
- Contato com olhos: Lavar com água corrente. Buscar auxílio médico.
- Ingestão: Não provocar vômito. Buscar auxílio médico imediato.

#### **MEIO AMBIENTE**

O descarte das embalagens e resíduos da aplicação deve ser feitos em local adequado, conforme regulamentação local vigente.

Em caso de derramamento no solo, providencie a contenção e limpeza, evitando a contaminação do solo ou cursos de água.